

Dryzone® Suchy Mur Icopal



Edycja 01/2009

Przeznaczenie:

Preparat w formie kremu do iniekcji murów z cegły, bloczków lub kamienia w celu wytworzenia poziomej bariery hydroizolacyjnej odcinającej wilgoć pochodzącą z podciągania kapilarnego.

Zakres stosowania:

- DRYZONE – SUCHY MUR ICOPAL to krem przeciwwilgociowy na bazie związków krzemianowych, skutecznie rozwiązujący problem wilgoci podciąganej kapilarnie w murach ceglanych, kamiennych i z bloczków betonowych łączonych na zaprawy murarskie. Formuła preparatu składa się z silanów, siloksanów, emulgatorów i wody. Dzięki dobranym proporcjom składników Dryzone -Suchy Mur Icopal oraz 60% zawartości związków czynnych posiada konsystencję kremu i zapewnia doskonałą penetrację zapraw murarskich.

Sposób stosowania:

Po właściwym zdiagnozowaniu pochodzenia wilgoci należy usunąć tynk wraz z warstwami wykończeniowymi do wysokości przynajmniej 0,5 m powyżej najwyższych śladów wilgoci na ścianie, jednak nie niżej niż 1 m nad podłogą. Następnie należy nawiercić otwory o średnicy 12 mm w regularnych odstępach w warstwie zaprawy murarskiej, co najmniej 150 mm nad poziomem gruntu znajdującego się na zewnątrz. Głębokość i rozmieszczenie otworów są zależne od konstrukcji ścian, ale ogólnie otwory powinny być umieszczone w odległości nie więcej niż co 120 mm od siebie. Głębokość otworów powinna być taka, aby po nawierceniu zostawić 10-20 mm nienaruszonej zaprawy w zależności od grubości samej ściany. Prawie wszystkie rodzaje ścian mogą być nawiercane z jednej strony ściany w ramach jednej operacji. Krem Dryzone - Suchy Mur Icopal jest pakowany w łatwe w obsłudze tuby foliowe. Po umieszczeniu w aplikatorze należy użyć ostrego noża do przebicia końcówki tuby, następnie zakręcić końcówkę aplikatora, który tym samym jest gotowy do użycia.

Dysza aplikatora powinna być do końca wprowadzona do wywierconych otworów w ścianie. Delikatnie ściskając spust aplikatora należy wypełnić każdy otwór zostawiając jeden centymetr wolnej przestrzeni od zewnętrznej powierzchni ściany. Otwory nawiercane z zewnątrz powinny być po wypełnieniu zasklepiene.



Wysokojakościowa receptura Dryzone – Suchy Mur Icopal została specjalnie zaprojektowana tak, aby wykorzystywała wodę z wilgotnej ściany do rozprowadzania preparatu i powolnego utwardzania w celu zmaksymalizowania jego dyfuzji w zaprawie murarskiej. Formuła powoduje zasklepienie porów zaprawy, a po utwardzeniu tworzy zaporę przeciwwilgociową, która wytwarza wokół siebie suchą strefę – barierę dla wilgoci podciąganej kapilarnie.

Informacje praktyczne:

- przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, chronić przed mrozem,
- opakowanie: tuba foliowa 600 ml,
- okres trwałości 12 miesięcy,
- mocne naciskanie spustu w aplikatorze może spowodować wypływ preparatu z otworu i możliwość zabrudzenia ściany

Dokumenty odniesienia:

Atest Higieniczny PZH nr HK/B/1466/01/2009
Deklaracja Zgodności Producenta – z dnia 02.10.2009

ICOPAL S.A.
ul. Łaska 169/197
98-220 Zduńska Wola
www.siplast.icopal.pl
www.fundament.icopal.pl
www.gwarancje.icopal.pl
www.icopal.pl

Dział Handlowy w Zduńskiej Woli
tel.: +48 43 823 41 11
fax: +48 43 823 40 25
zamówienia fax: +48 43 823 73 50
marketing.pl@icopal.com

Biuro Handlowe w Warszawie
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7B
02-366 Warszawa

