

Lakier UV Systemu Icopal



Edycja 01/2009

Przeznaczenie:

Lakier UV Systemu Icopal jest bezbarwnym, szybkoschnącym lakierem akrylowym o nieznacznym połysku przeznaczonym do systemowego zabezpieczania warstwy szlachetnej płynnej Miedź Primer® Szybki Lakier SBS na powierzchni dachów stromych.

Lakier jest odporny na działanie promieni UV dzięki czemu stabilizuje i utrwala kolor płynnej miedzi oraz zabezpiecza powłoki przed szybkim utlenianiem. Uzyskana powłoka jest twarda i odporna na działanie zmiennych warunków atmosferycznych.

Zakres stosowania:

Lakier UV Systemu Icopal jest stosowany na zimno do zabezpieczania kauczukowo – bitumicznego lakieru z prawdziwej płynnej miedzi - Miedź Primer® Szybki Lakier SBS na dachach stromych w spójnym układzie technologicznym z cienką, trwałą i elastyczną membraną kauczuku SBS Siplast Dach® Szybka Izolacja SBS. Dodatkowo lakier może być używany na różne podłoża inne np. metale, tworzywa i powierzchnie mineralne w celu utwardzenia powierzchni i uzyskania stabilizacji koloru pod lakierem.

Sposób stosowania:

Lakier UV Systemu Icopal należy nanosić na czyste i suche podłoże Miedź Primer® Szybki Lakier SBS za pomocą pędzla lub metodą natrysku dynamicznego. Lakier należy rozprowadzać równomiernie na podłożu nie powodując zacieków. Prace wykonywać w temperaturach powyżej +10°C. Nie stosować w czasie opadów atmosferycznych czy też mgły. W czasie prac należy zwracać uwagę na to, aby nie uszkodzić powłoki wykonanej ze szlachetnej miedzi. Przed malowaniem należy dokładnie wymieszać zawartość opakowania. Nie rozcieńczać i nie podgrzewać produktu. Całkowity czas schnięcia i utwardzenia lakieru wynosi min. 48 h. Dla przedłużenia żywotności zaleca się naniesienie dwóch-trzech warstw lakieru.



Magazynowanie:

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pozycji pionowej, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed nasłonecznieniem, wentylowanych, z dala od źródeł ciepła i ognia.

Wydajność:

- od 0,1 do 0,2 l/m² dla jednej warstwy, w zależności od stanu i rodzaju powierzchni oraz metody i temperatury aplikacji.

Informacje praktyczne:

- ilość w opakowaniu: 5 litrów, 17,5 litra
- okres trwałości: 24 miesiące

Dokumenty odniesienia:

PN-C-81821:2004
Deklaracja Zgodności nr 5/B/2009
Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0388/02/2009

ICOPAL S.A.
ul. Łaska 169/197
98-220 Zduńska Wola
www.siplast.icopal.pl
www.fundament.icopal.pl
www.gwarancje.icopal.pl
www.icopal.pl

Dział Handlowy w Zduńskiej Woli
tel.: +48 43 823 41 11
fax: +48 43 823 40 25
zamówienia fax: +48 43 823 73 50
marketing.pl@icopal.com

Biuro Handlowe w Warszawie
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7B
02-366 Warszawa

