



Edycja 02/2016

## Przeznaczenie:

ICOPAL IZOMOST R jest roztworem asfaltów w rozpuszczalnikach organicznych, zawierającym dodatki modyfikująco-uszlachetniające przeznaczonym do gruntowania; wraz z materiałem powłokowym ICOPAL IZOMOST P tworzą system hydroizolacji chroniący obiekt przed działaniem wód gruntowych i niekorzystnych warunków atmosferycznych.

## Zakres stosowania:

ICOPAL IZOMOST R jest przeznaczony do stosowania w inżynierii komunikacyjnej i budownictwie lądowym: do gruntowania podłoża betonowych, gładzi cementowych na elementach budowli zasypywanych gruntem, jak również znajdujących się nad jego powierzchnią np. ścianki przyczółków, mury oporowe, fundamenty, filary, przepusty, pyty pomostowe itp. Środek może być stosowany na powierzchniach poziomych i pionowych.

## Sposób stosowania:

ICOPAL IZOMOST R stosuje się do gruntowania podłoża dojrzałych, suchych i lekko wilgotnych (< 9%). Podłoże musi być czyste, powierzchnia wolna od luźnych frakcji, pyłów, plam oleju lub smarów oraz widocznych śladów wody i zanieczyszczeń spowodowanych wodą. Stosuje się, jako środek gruntujący podłoża pod papy zgrzewalne lub pod asfaltowe masy hydroizolacyjne. ICOPAL IZOMOST R nakłada się w jednej warstwie za pomocą pędzla, szczotki dekarckiej, wałka lub metodą natrysku. Optymalna temperatura podłoża podczas aplikacji wynosi +20°C; temperatura minimalna nie powinna być niższa niż +5°C. Czas wysychania poniżej 12h. Przy prowadzeniu robót w temperaturze poniżej +10°C, zaleca się umieścić opakowanie z produktem w ciepłym pomieszczeniu, na około dobę przed użyciem, w celu uzyskania lepszych właściwości aplikacyjnych.

## Magazynowanie:

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, suchych przewiewnych pomieszczeniach, pod wiatami, bądź w inny sposób zabezpieczający przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, w temp. od +5°C do +25°C. Transportować chroniąc opakowania przed uszkodzeniami i zbytnim nasłonecznieniem.

\* W momencie wystawienia niniejszej karty poprzednia nr 01/2015 traci swoją ważność.



## Wydajność:

Zużycie materiału przy jednokrotnym gruntowaniu w zależności od klasy betonu i stanu podłoża wynosi: od 0,20 do 0,40 [kg/m²].

## Informacje praktyczne:

- opakowanie 18 kg
- okres trwałości min. 12 miesięcy od daty produkcji
- przed użyciem dokładnie wymieszać!
- nie podgrzewać na otwartym ogniu!
- środek gotowy do użycia!
- data produkcji na opakowaniu.

## Dokumenty odniesienia:

- Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2005-02-1943/2
- Krajowy Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Nr KCZKP/65/02/2015
- Deklaracja Zgodności nr 4/B/2015
- Karta charakterystyki produktu

### ICOPAL S.A.

ul. Łaska 169/197  
98-220 Zduńska Wola  
[www.siplast.icopal.pl](http://www.siplast.icopal.pl)  
[www.fundament.icopal.pl](http://www.fundament.icopal.pl)  
[www.gwarancje.icopal.pl](http://www.gwarancje.icopal.pl)  
[www.icopal.pl](http://www.icopal.pl)

### Dział Handlowy w Zduńskiej Woli

tel.: +48 43 823 41 11  
fax: +48 43 823 40 25  
zamówienia fax: +48 43 823 73 50  
[marketing.pl@icopal.com](mailto:marketing.pl@icopal.com)

