

# Elastyczna Zbrojąca Taśma Poliamidowa



Edycja 01/2015

## Przeznaczenie:

Element wzmacniający system płynnej hydroizolacji Siplast Elastic® Szybki Uszczelniacz PUR.

## Zakres stosowania:

Stosowana pomiędzy dwoma warstwami Siplast Elastic® Szybki Uszczelniacz PUR służy do wzmocnienia hydroizolacji wszystkich połączeń pionowych i poziomych przy attykach, ogniomurach, narożnikach, przy izolacji balkonów, tarasów, logii jak również miejsc trudnodostępnych. Jest odporna na pęknięcie, co eliminuje potrzebę dodatkowego wzmocnienia elementów izolowanych. Dzięki swojej budowie łatwo się dostosowuje do każdego rodzaju podłoża. Wymiary taśmy można dostosować do izolowanego elementu wg potrzeb poprzez przycięcie lub połączenie taśm po szerokości.

## Sposób stosowania:

Przed aplikacją Siplast Elastic® Szybki Uszczelniacz PUR należy sprawdzić stan podłoża, usunąć wszystkie zanieczyszczenia oraz luźne elementy zmniejszające przyczepność. Po otwarciu pojemnika z Siplast Elastic® Szybki Uszczelniacz PUR produkt należy dokładnie wymieszać, nie podgrzewać produktu. Masę nakładamy na oczyszczoną, zmatowioną powierzchnię bez gruntowania (w przypadku pap bitumicznych można usunąć posypkę na szerokość zbrojącej systemowej taśmy poliamidowej o rozciągliwości względnej 600%) za pomocą wałka lub pędzla. W przypadku wykonywania szczelnej izolacji po nałożeniu pierwszej warstwy ( $\pm 0,9 \text{ kg/m}^2$ ) **należy zainstalować wzdłuż krawędzi pionowej i poziomej uszczelnianych elementów Elastyczną Zbrojącą Taśmę Poliamidową i docisnąć ją do podłoża.** Następnie po ok. 4-6 h w zależności od temperatury otoczenia położyć drugą warstwę masy ( $\pm 0,7 \text{ kg/m}^2$ ). Podłoże uważa się za dostatecznie suche, jeśli powłoka po dotknięciu nie brudzi. Na powstałą wodoszczelną powłokę w celu jej zabezpieczenia przed promieniowaniem UV można użyć posypki stosowanej przy papach bitumicznych ( $\pm 2 \text{ kg/m}^2$ ) lub zastosować lakier z prawdziwym płynnym aluminium Silver Primer® Szybki Lakier SBS ( $\pm 0,2 \text{ l/m}^2$ ).



## Dane techniczne:

- Taśma o wymiarach: 15 cm x 10 mb lub 15 cm x 50 mb
- Kolor: biały
- Tkana taśma poliamidowa
- Opakowanie rolka: 10 mb lub 50 mb
- Elastyczność: 600%
- Gramatura: 70 g/m<sup>2</sup>
- Siła zrywająca: 330 N/5 cm
- Temperatura stosowania: 0-40°C

ICOPAL S.A.

ul. Łaska 169/197

98-220 Zduńska Wola

[www.siplast.icopal.pl](http://www.siplast.icopal.pl)

[www.fundament.icopal.pl](http://www.fundament.icopal.pl)

[www.gwarancje.icopal.pl](http://www.gwarancje.icopal.pl)

[www.icopal.pl](http://www.icopal.pl)

Dział Handlowy w Zduńskiej Woli

tel.: +48 43 823 41 11

fax: +48 43 823 40 25

zamówienia fax: +48 43 823 73 50

[marketing.pl@icopal.com](mailto:marketing.pl@icopal.com)



ISO 14001  
Zarządzanie Ochroną Środowiska