

Icopal Water Renovator (DYSPERBIT)



Edycja 06/2019

Przeznaczenie:

Dyspersyjne masy asfaltowo-kauczukowe Dn i Db przeznaczone są głównie do wykonywania zabezpieczeń hydroizolacyjnych, w tym konserwacji pap asfaltowych, wykonywania powłok przeciwwilgociowych i przeciwwodnych oraz do gruntowania podłoża betonowych.

Zakres stosowania:

Icopal Water Renovator w szczególności stosowany jest do:

- renowacji i konserwacji asfaltowych pokryć dachowych;
- wykonywania bezspoinowych pokryć dachowych na podkładzie z jednej warstwy papy,
- wykonywania zbrojonych bezspoinowych, bezpapowych pokryć dachowych,
- gruntowania podłoża po rozcieńczeniu wodą w stosunku 1:2.

Sposób stosowania:

Gruntowane lub konserwowane powierzchnie powinny być czyste. Podłoże może być wilgotne, ale nie mogą na nim występować kałuże wody. Przed użyciem zawartość opakowania należy dokładnie wymieszać, nakładać przy pomocy pędzla lub szczotki dekararskiej z krótkim i twardym włosiem. W przypadku gruntowania podłoża betonowych produkt należy rozcieńczyć w stosunku 1:2 z wodą i następnie dokładnie wymieszać. Przy wykonywaniu konserwacji starych pokryć dachowych z pap asfaltowych zaleca się stosować co najmniej 3 warstwy. Następne warstwy nanosić po wyschnięciu poprzedniej. Ostatnią warstwę można posypać posypką mineralną. Powłoki wykonywane z Dysperbitu należy wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze min. +10 st. C. Maksymalna grubość pojedynczej warstwy po nałożeniu nie powinna przekraczać 1 mm. Czas całkowitego schnięcia pojedynczej warstwy wynosi do 6 godzin w temperaturze 20 st. C.



Magazynowanie:

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pozycji pionowej, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed nasłonecznieniem, wentylowanych, z dala od źródeł ciepła i ognia. Temperatura magazynowania nie niższa niż +5 st. C.

Wydajność:

0,6 – 1,0 kg/m² dla jednej warstwy, w zależności od stanu i rodzaju podłoża oraz temperatury aplikacji.

Informacje praktyczne:

Opakowania plastikowe 10 i 20 kg,
Okres trwałości: 12 miesięcy od daty produkcji,
Dyspersja wodna,
Produkt gotowy do aplikacji, nie podgrzewać,
Używać na zewnątrz pomieszczeń i budowli.

Dokumenty odniesienia:

PN-B-24000:1997



10 i 20 kg



0,7-1,1 kg/m²



12 miesięcy

BMI Icopal

ul. Łaska 169/197

98-220 Zduńska Wola

www.bmigroup.com/pl

www.icopal.pl

www.gwarancje.icopal.pl

Dział Handlowy w Zduńskiej Woli

tel.: +48 43 823 41 11

fax: +48 43 823 40 25

zamówienia fax: +48 823 73 50

marketing.pl@icopal.com

