

Edycja 04/2016

## Przeznaczenie:

Asfaltowy roztwór do gruntowania betonu do stosowania na zewnątrz.

## Zakres stosowania:

BITUMEX R przeznaczony jest do wykonywania warstw gruntujących pod powłoki asfaltowe: masy bitumiczne i papy termozgrzewalne przy izolacji fundamentów oraz pokryć dachowych. Wykazuje się bardzo dobrą penetracją na podkładach porowatych, takich jak wylewki betonowe, mury ceglane, tynki; cechuje go dobra przyczepność do powierzchni metalowych, stosowany jest także do nasycania drewna gospodarczego, np. słupy, parkany. Szczególnie polecany jest do gruntowania:

- Wylewek betonowych, cegieł i innych materiałów porowatych;
- Obróbek metalowych na dachach, przyłączy do pokryć papowych, tynków, rynien itp.;
- Powierzchni pod izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe.

## Sposób stosowania:

Gruntowane i zabezpieczane powierzchnie powinny być czyste i suche. Z powierzchni wylewek betonowych należy usunąć słabo związaną warstwę, oczyścić z kurzu i piasku. Szczeliny i wklęsnięcia uzupełnić zaprawą cementową. Powierzchnie metalowe skorodowane oczyścić z rdzy, pokładów starej farby, umyć i odtłuścić. Przed użyciem zawartość opakowania należy dokładnie wymieszać. Przy gruntowaniu betonu preparat nakładać w jednej warstwie na suche powierzchnie za pomocą szczotki dekarskiej, pędzla lub wałka. Prace wykonywać w temperaturze powyżej 0°C przy bezdeszczowej pogodzie. Przy wykonywaniu izolacji typu „lekkiego” warstwę nakładać minimum dwukrotnie. Czas schnięcia pojedynczej powłoki wynosi ok. 12 godzin w zależności od wilgotności powietrza i temperatury otoczenia.

## Magazynowanie:

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pozycji pionowej, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed nasłonecznieniem, wentylowanych, z dala od źródeł ciepła i ognia.



## Wydajność:

- od 0,35 do 0,60 l/m<sup>2</sup> dla jednej warstwy w zależności od stanu i rodzaju podłoża oraz temperatury aplikacji.

## Informacje praktyczne:

- opakowanie metalowe 20 l,
- okres trwałości: 24 miesiące od daty produkcji,
- produkt gotowy do aplikacji, nie rozcieńczać, nie podgrzewać,
- używać na zewnątrz pomieszczeń i budowli oraz w miejscach dobrze wentylowanych.

## Dokumenty odniesienia:

PN-B-24620:1998 + PN-B-24620:1998/Az1:2004.

Deklaracja Zgodności nr 1/B/2011

Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0597/04/2012



20 l



0,35-0,6 l/m<sup>2</sup>



24 miesiące