



DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE Nr EC/T/4/2013

1. **Producent wyrobu / zakład produkcyjny:** ICOPAL Spółka Akcyjna, 98-220 Zduńska Wola, ul. Łaska 169/197.
2. **Opis wyrobu:** **ICOPAL ROOF EPS®**
Płyty ze styropianu (EPS), typ EPS 70 - 040.

Postanowienia, którym odpowiada wyrób - kod oznaczenia wyrobu:
EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S1-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

T2 (grubość): ± 1 mm; **L2** (długość): ± 2 mm; **W2** (szerokość): ± 2 mm; **S1** (prostokątność): ± 5 mm/1000 mm; **P3** (płaskość): max 10 mm (w odniesieniu do metrów bieżących); **BS115** (wytrzymałość na zginanie): ≥ 115 kPa; **CS(10)70** (naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu): ≥ 70 kPa; **DS(N)2** (stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych): $\pm 0,2\%$; **DS(70,-)2** (stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury, tj. 70°C, 48h): max 2%; **TR100** (wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czółowych): ≥ 100 kPa.

Deklarowana klasa reakcji na ogień: **E**

Deklarowana wartość graniczna współczynnika przewodzenia ciepła (λ_D): **0,040 W/mK**

Deklarowane wartości graniczne oporu cieplnego dla poszczególnych grubości wyrobu:

Grubość nominalna płyty (podana na opakowaniu wyrobu) [mm]																	
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	200	250	300
0,25	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	5,00	6,25	7,50
Deklarowany opór cieplny (R_D) [m ² K/W]																	



3. Określenie zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu:

PN-EN 13163:2009 (EN 13163:2008, IDT) -

„Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.”.

4. Zastosowanie wyrobu:

Styropian, przeznaczony do stosowania jako wyrób do izolacji cieplnej w budownictwie. Przeznaczony do stosowania przy niewielkich obciążeniach mechanicznych, ocieplanie i docieplanie ścian.

5. Warunki stosowania wyrobu:

Należy unikać kontaktu płyt styropianowych (EPS) z materiałami powodującymi ich rozpuszczanie lub pęcznienie. Wyklucza się np. kontakt płyt z rozpuszczalnikami organicznymi oraz wyrobami, które je zawierają. Nie są wymagane specjalne środki ostrożności podczas montażu. Płyty styropianowe (EPS) są chemicznie obojętne i nietoksyczne oraz nie zawierają chlorofluoropochodnych węglowodorów (CFC), hydrochlorofluoropochodnych węglowodorów (HCFC) i formaldehydu.

6. Oznaczenie i nazwa laboratorium notyfikowanego, które brało udział we wstępnym badaniu typu (ITT):

Instytut Techniki Budowlanej
Zespół Laboratoriów Badawczych
00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1
Europejska Jednostka Notyfikowana Nr 1488.

Zduńska Wola, dnia 15 kwietnia 2013 roku

(miejsce i data wystawienia deklaracji zgodności)

V-CE PRZEZ ŁARZADU
DYREKTOR DS. TECHNICZNO-PRODUKCYJNYCH

Zbigniew Czarnecki

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do podpisania deklaracji zgodności w imieniu producenta)